

# ريفارو

ورنيش شفاف



## المواصفات الفنية :

ورنيش شفاف بولي يوريثان عالي اللمعة مع صلابة ومرنة عالية ومقاومة كيميائية للعوامل الجوية. المقاومة الكيميائية لهذا المنتج تجعله مناسب لتطبيقه كغطاء عالي اللمعة لأي منتج خشبي ومناسب للاستخدام الخارجي والداخلي. يتميز باللمعة العالية كما انه مقاوم للماء وشديد المقاومة للخدش والاحتكاك.

| النسبة (%) / كجم | معدل التغطية | ٩٠ - ١٠٠ ثانية على كاس فور <sup>٢</sup> عند ٥٠°C | اللزوجة            |
|------------------|--------------|--|--------------------|
| لامع - مط درجات  | اللمعة       | ٥٠ ± ٣   | نسبة المواد الصلبة |
|                  |              | ٠,٩٩ - ١,٠٣ جم / سم <sup>٢</sup>                 | الوزن النوعي       |

## خامات التطبيق :

- ورنيش شفاف - مصلب - ثنر بولي يوريثان

## إعداد السطح للطلاء :

- يجب أن يكون السطح سبق تجهيزه باستخدام سيلر بولي استر وسيلر بولي يوريثان TW5120
- يجب أن يكون السطح ناعماً خالياً من الغبار والشحوم.
- يصلاح لطلاء الأسطح الخشبية والشبابيك والدواليب والقوارب والمطابخ الخشبية.
- وكذلك الأسطح المدهونة سابقاً بعد إزالة جميع القشور والبنثر.

## طريقة الاستخدام :

| نسبة الخلط بالحجم | الورنيش | المصلب  | ثنر |
|-------------------|---------|---------|-----|
| 2                 | 1       | ٣٠ - ٦٠ |     |

وقت الثبات : ٤ - ٦ ساعات عند ٢٠°C

نظافة معدات التطبيق : يجب أن تكون أدوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة.

## زمن الجفاف :

درجة الحرارة ٢٠°C - جفاف أولي : ٣٠ دقيقة - جفاف نهائي : ٢٤ ساعة

فتررة الصلاحية : ٢ سنة من تاريخ التعبئة . وزن العبوة : الوزن مدون على الغطاء .

الوقاية والأمان : يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية. ويجب حفظه بمكان بارد ذو تهوية جيدة بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام وينقل بحرص.