



بريكوت سيلر شفاف

المواصفات الفنية :

سيلر شفاف بولي يوريثان له قدرة عالية علي ملاء مسام الخشب وسهل الصتفرة مع قدرة عالية علي التغطية وله قوام جيد و قوة التصاق عالية علي مختلف الأسطح الخشبية ويمكن صتفرته يدويا أو ميكاتيكيا .

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| اللزوجة | ٨٠ وحدة على كاس فور٢ عند ٢٠م | معدل التغطية | ٧-٢٨ / كجم |
| نسبة المواد الصلبة | ٣٨ ± ٢ | الصفرة | جيدة |
| الوزن النوعي | ٠,٩ - ٢ % جم / سم ^٢ | | |

خامات التطبيق :

- سيلر بولي يوريثان - مصلب - ثنر بولي يوريثان

إعداد السطح للطلاء :

- يجب أن يكون السطح سبق تجهيزه و صتفرته جيدا .
- يجب أن يكون السطح جافا ناعما خاليا من الغبار والشحوم .
- يصلح لطلاء الأسطح الخشبية والشبابيك والدواليب والقوارب والمطابخ الخشبية .
- وكذلك الأسطح المدهونة سابقا بعد إزالة جميع القشور والبثور .

طريقة الاستخدام :

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| نسبة الخلط بالحجم | سيلر بولي يوريثان | مصلب سيلر | ثنر |
| | 2 | 1 | ٢٠ - ٣٠ % |

- خفف باستخدام الثنر حتى اللزوجة المناسبة ثم يطبق باستخدام مسدس الرش .

نظافة معدات التطبيق : يجب أن تكون ادوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة سواء كانت مسدس أو فرشاة .

زمن الجفاف :

درجة الحرارة ٢٠م - جفاف أولي : ٢٠ دقيقة - جفاف نهائي : ٢٤ ساعة

فترة الصلاحية : ٢ سنة من تاريخ التعبئة . وزن العبوة : الوزن مدون على الغطاء .

الوقاية و الأمان : يجب تخزين المنتج وفق القوانيين المحلية .ويجب حفظه بمكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام وينقل بحرص .