

أدفانس ٦٦٠

دهان مط عالي الجودة

■ قابل للغسيل



الوصف :

طلاء مطفاً على اساس مستحلب الاكريليك كوبولимер.

المميزات :

- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة عالية على التخبيئة.
- مقاوم للاصفار.
- مقاوم للقلويات وله قدرة فائقة لتحمل الغسيل المتكرر (بعد أسبوع من تمام الدهان).
- له قدرة عالية لتحمل الاحتكاك.

الاستخدام :

يستخدم في الدهان من الداخل على الاسطح الاسمنتية والمصيص او طوب الخ .

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض (الألوان حسب الطلب).

المظهر : مطفاً.

المواد الصلبة بالحجم : ٢ ± ٣٪ .

الوزن النوعي : ١,٤٦ ± ٣٪ جرام / سم³.

التغطية التقديرية : ١٠ - ٢٥ لتر حسب طبيعة السطح.

سمك طبقة الطلاء : ٤٥-٤٠ ميكرون (طبقة واحدة جافة).

الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥°C ، ٦٠٪ رطوبة نسبية.

• جفاف سطحي : ٤٠-٣٠ دقيقة.

• جفاف كلي : ٢ - ٣ ساعه.

• جفاف قابل لاعادة الدهان : ٨ ساعات.

طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الфонيه	الضغط الجوى	
≤ 10 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
5 %	الماء	--	--	الفرشاة او الرولة

بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي. المنظف : الماء والصابون .

وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة- او مسدس الرش.



أدفانس ٦٦٠ دهان مط عالي الجودة ■ قابل للغسيل

تجهيز السطح :
يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الزيوت والدهون والشحومات.

- النظام المقترن للدهان :**
- **الحوالئ الجديدة** (خرسانية- مصيص - طوب).
 - وجه واحد سيلر سترونج ٦٦٠ (شفاف او الابيض).
 - يسحب من واحد- اثنين سكينة معجون بلازما ٢٢٠ على ان يصنفر بين الاوجه المتتالية.
 - وجهين - ثلاثة اوجه بلاستيك عالي الجودة أدفانس ٦٦٠ .

الحوالئ السابق دهانها :

- تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيداً .
- تسحب سكينة معجون بلازما ٢٢٠ وتصنفر بعد الجفاف.
- وجهين- ثلاثة اوجه بلاستيك عالي الجودة أدفانس ٦٦٠ .

- ملاحظات :**
- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
 - يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

بيانات التخزين :

- مدة التخزين: ١٨ شهراً اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

- بيانات السلامة والصحة :**
- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال .
 - يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
 - يراعى غسل الابيدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي لنتائج تجاربنا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه.
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.