



الدليل الفني للمنتجات

Product Catalogue

## من نحن

نحن انتم منكم و اليكم و السلام عليكم

في شركتنا و في مصنعنا و في أعلامنا نفكر بكم و باهتماماتكم و نريد ان نبني لكم دائماً قصة تروى و الواناً تحاكي ذوقكم الرفيع نلامس بها آخر تطورات العلم و خطوط الموضة العصرية مع المحافظة على عراقة تاريخ عميق قديم يقدم الاهرام و عظمتها .  
عندما نريد ان نتكلم عن قصتنا فإننا نبدء من حبكم و شغفكم لالوان بنيناها لكم و معكم.

أردنا منذ نشأتنا أن نعتني بمنازلكم براحة تملؤها عيونكم من النظر الى الوان تجعلكم تعيشون لحظات سعادة لا توصف. فلا يسعنا الا ان نقول و بكل بساطة أننا منكم و اليكم.

مع الوان عريقة بعراقة مصر و تاريخها ندخل بيوتكم بهدوء للملاءها فرحاً و سعادة. نهتم بكل التفاصيل و نجود بجودت منتجاتنا لم نهتم يوماً للتكاليف فكان عهدنا معكم ان يبقى و نستمر لبنني معكم منتجاً يرضيكم يسمو الى طموحاتكم . نعالج كل مشكلة و كل تفصيلة بهدوء و صبر لايجاد افضل الحلول و التقنيات التي تمنحنا لقب لسنا الوحيدون و لكننا الاصلح.

عزيزي الصناعي نسعى لان نقدم لك منتج سهل الاستعمال عالي الجودة سعر اقتصادي يرضي عملاءك و مع فوائد دورية تشجعك على العمل و المكسب لنبي معاً اسماً تجارياً تفضل يوماً أنك كنت جزءاً اساسياً في شهرته و انطلاقته لذلك اذني الصناعي المحترم النقاش الفنان صاحب التعجب الاكبر في هذا الطريق همنا الاول مكسبك و راحتك رؤيتنا أنك شريك اساسي في نجاحنا و أخ في مجتمعنا لنبني اسماً يجمعنا و يجعلنا نكسب جميعاً سوياً و نعتني ببعضنا البعض و نرفع راسنا سوياً .. بارك الله لنا جميعاً .

### رؤيتنا

رؤيتنا واضحة التفاصيل و المعالم  
مجتمع يدعم البيئة الى اقصى حد ، فنحن نحذر مع منتجاتنا ان تكون صديقة للبيئة ،  
صحية و مراقبة الجودة في المواد المستعملة في التركيبات الى اقصى حد ضمن  
معايير الرقابة و معايير الجودة المصرية.

### أهدافنا

اهدافنا واضحة و هو هدف واحد فقط ( رضائكم )

### شعارنا

( جودة ، اتقان ، امان )



# سترونج ١١٠

سيلر مائي

## الوصف :

بادئ غالق او بطانة على اساس اكريليك كوبوليمر .

## المميزات :

- سهل الدهان انسيابي .
- له قدرة عالية على التغلغل خلال الاسطح عالية الامتصاص فيعمل على تماسك حبيبات الاسطح ويعمل كطبقة عازلة.
- له قدرة عالية في العمل كرابط فيحسن التصاق الواجهة التالية .
- له قدرة على التخبيئة فيمكن استخدامه كبائ اولى للتوفير في عدد الواجهة المستخدمة في الدهان.
- مقاوم للقلويات .

## الاستخدام :

- على الاسطح الخرسانية - الاسمنتية- المصيص - الجبس- الطوب ...الخ .
- يساعد على تحضير الاسطح للاستخدام تحت ورق الحائط.

## المواصفات الفنية :

- اللون : ابيض (الالوان الفاتحة حسب الطلب).
- التغطية التقديرية : ٨ - ٩ م<sup>٢</sup> / لتر (حسب خشونة السطح).
- سمك طبقة الدهان : ٣٥-٤٥ ميكرون ( طبقة واحدة جافة )
- الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية .
- جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة
- جفاف كلي : ١-٢ ساعة.
- جفاف قابل لإعادة الدهان : ٣-٤ ساعات على الاقل .

## طريقة الدهان :

الضغط الجوي	الفويه	المخفف	نسبة المخفف
3-4	0.3-0.4	الماء	10-15 %
---	---	الماء	15-20 %

## بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي.



# سترونج ١١٠٠

## سيلر مائي

وسيلة الدهان :  
الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش.

تجهيز السطح :  
يجب أن يكون السطح نظيفا جاف خاليا من الشحومات والدهون والزيوت والصدأ.

النظام المقترح للدهان :  
- يدهن وجه واحد من سترونج ( سيلر مائي ) .  
- تسحب سكينه او سكتين معجون بلازما مع الصنفرة بعد الجفاف .  
- يدهن وجهين الى ثلاثة من أي من بويات ساب كوتنج المائية المستحلبة او اللاكيات .

ملاحظات :  
- يجب ان تغلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .  
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

بيانات التخزين :  
- مدة التخزين : ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .  
- الوزن : مدون على الغطاء.

بيانات السلامة والصحة :  
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .  
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .  
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا المعملية وخبرتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فانا لا نستطيع ضمان أي شيء سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



## بلازما ٢٠٠ معجون أكريليك

**الوصف والاستخدامات :**  
معجون ناعم جاهز للاستخدام من العبوة مباشرة على اساس مستحلب الاكريليك كبوليمر.

**المميزات :**  
- سهل الاستخدام ولمدة تشغيل طويلة .  
- قدرة جيدة للتغلغل وتغطية الشقوق الرفيعة والفجوات الخفيفة .  
- يمكن سنفرته بسهولة ولا يسبب اي تلبد في ورق السنفرة .

**الاستخدام :**  
- يستخدم في الداخل على الاسطح الاسمنتية والخرسانية والمصيص والطوب... الخ .  
- يمكن استخدامه كبادئ اولى بعد تخفيفه بالماء بنسبة ٢٠ ٪ على الاكثر .

**المواصفات الفنية :**

اللون	ابيض
المظهر	مطفاً ناعم .
التغطية التقديرية	١,٢٥ - ١,٧٥ م <sup>٢</sup> / كجم (حسب حالة السطح) .
الجفاف	عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠ ٪ رطوبة نسبية . ٣٠-٤٠ دقيقة . ٢-٣ ساعات . ٤-٦ ساعات .
ملحوظة	يزيد وقت الجفاف كلما زادت سمك طبقة المعجون عن ٢٠ ميكرون

**بيانات الاستخدام :**  
المخفف : الماء اذا لزم الامر بنسبة بسيطة.

**تجهيز السطح :**  
يجب أن يكون السطح نظيفاً جاف خالياً من الاتربة والشحومات والدهون.



## بلازما ٢٢٠٠ معجون أكريليك

- النظام المقترح للدهان :
- الاسطح الخرسانية والاسمنتية والمصيص
  - يدهن وجه واحد سيلر سترونج ١١٠٠ ( الابيض او الشفاف )
  - تسحب من واحد- اثنين سكينه معجون بلازما ٢٢٠٠ (حسب خشونة السطح ) على ان تستخدم الصنفرة بين كل وجه واخر .
  - يدهن وجه واحد لاكية مط حسب الطلب .
  - وجهين- او ثلاثة اوجه من احدى الدهانات المائية ( لشركه ساب كوتنج )

- الاسطح الخشبية
- يصنفر الخشب بخفه في اتجاه نسيج الخشب
  - يدهن وجه واحد من بطانة الخشب.
  - تسحب سكينه من معجون بلازما وتصنفر بعد الجفاف .
  - يدهن من وجهين - ثلاثة اوجه من احدى ظهارات ساب كوتنج المائية .
  - وسيلة الاستخدام : سكينه المعجون .

- ملاحظات :
- يجب الا يتم استخدام المعجون اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .
  - يجب الا تترك طبقة المعجون بدون ظهارة مدة اسبوع على الاكثر .

- بيانات التخزين :
- مدة التخزين : ١٢ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
  - العبوات : الوزن مدون على العبوه.

- بيانات السلامة والصحة :
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
  - يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
  - يراعى غسل الأيدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجارنا المعملية و خبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شيء سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# زيرو ٣٣٠٠

دهان بلاستيك مط

**الوصف :**  
طلاء مطفاً اقتصادي على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر .

- المميزات :**
- طلاء انسيابي سهل الدهان.
  - ذو قدرة جيدة على التخبئة .
  - مقاوم للاصفرار.
  - مقاوم للقلويات.

**الاستخدام :**  
للدهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية- الخرسانية -المصيص او طوب ....الخ .  
يعطى تشطيبات ذات مظهر جذاب اقتصادية .

**المواصفات الفنية :**  
اللون : أبيض ( الألوان حسب الطلب ) .  
المظهر : مطفاً (مط) .  
التغطية التقديرية : ٩ - ١١ م<sup>٢</sup> / لتر حسب خشونة السطح .  
سمك طبقة الطلاء : ٣٥-٤٠ ميكرون (طبقة واحدة جافة) .  
الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية .  
جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة .  
جفاف كلي : ١ - ٢ ساعات .  
جفاف قابل الدهان : ٨ ساعات .

**طريقة الدهان :**

نسبة المخفف	المخفف	الفونيه	الضغط الجوي	
10-15 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
10-5 %	الماء	---	---	الفرشاه او الرولة

**بيانات الدهان :**  
المخفف : الماء العادي . المنظف : فوطة مبللة .

**وسيلة الدهان :**  
الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش .



# زيرو ٣٣٠٠

دهان بلاستيك مط

## تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفا جافا خاليا من الزيوت والدهون والشحومات.

## النظام المقترح للدهان :

- الحوائط الجديدة ( خرسانية- مصيص - طوب ١٠٠٠).
- وجه واحد سترونج سيلر ( الابيض - الشفاف).
- يسحب من واحد- اثنين سكينه معجون بلازما ٢٢٠٠ على ان يصنفر بين الواجه المتتالية.
- وجهين -او ثلاثة اوجه زيرو ٣٣٠٠.

## الحوائط السابق دهانها

- تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيدا .
- تسحب سكينه معجون بلازما ٢٢٠٠ وتصنفر بعد الجفاف.
- تعامل الاسطح بعد ذلك كالاسطح الجديدة .

## ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

## بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

## بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجارينا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.





# إيكو ٤٤٠٠

## دهان بلاستيك مط

### الوصف :

طلاء مطفاً اقتصادي على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر .

### المميزات :

- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة جيدة على التخبئة .
- مقاوم للاصفرار.
- مقاوم للقلويات.

### الاستخدام :

لدهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية- الخرسانية -المصيص او طوب ...الخ .  
يعطى تشطيبات ذات مظهر جذاب اقتصادية .

### المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ( الألوان حسب الطلب ) .
- المظهر : مطفاً ( مط ) .
- التغطية التقديرية : ٩ - ١١ م<sup>٢</sup> / لتر حسب خشونة السطح .
- سمك طبقة الطلاء : ٣٥-٤٠ ميكرون (طبقة واحدة جافة ) .
- الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ ° م ، ٦٠ ٪ رطوبة نسبية .
- جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة .
- جفاف كلي : ١ - ٢ ساعات .
- جفاف قابل الدهان : ٨ ساعات .

### طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الغوليه	الضغط الجوي	
10-15 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
5-10 %	الماء	---	---	الفرشاة او الرولة

### بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي . المنظف : فوطة مبللة.

### وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة- او مسدس الرش.



## إيكو ٤٤٠٠ دهان بلاستيك مط

### تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفا جافا خاليا من الزيوت والدهون والشحومات.

### النظام المقترح للدهان :

- الحوائط الجديدة ( خرسانية- مصيص - طوب ١٠٠٠).
- وجه واحد سترونج سيلر ١١٠ ( الابيض - الشفاف ).
- يسحب من واحد- اثنين سكينه معجون بلازما ٢٢٠ على ان يصفر بين الواجه المتتالية.
- وجهين -او ثلاثة اوجه إيكو ٤٤٠٠.

### الحوائط السابق دهانها

- تقشط قشور البويات العالقة ثم يصفر السطح جيدا .
- تسحب سكينه معجون بلازما ٢٢٠ وتصفر بعد الجفاف.
- تعامل الاسطح بعد ذلك كالأسطح الجديدة .

### ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

### بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ١٨ شهرا اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

### بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن تناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجارنا المعملية و خبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# ألترا ٥٥٠٠

دهان مطا اقتصادي

■ قابل للغسيل

## الوصف :

طلاء مطفاً اقتصادي قابل للغسيل على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر .

## المميزات :

- طلاء ناصع البياض قابل للغسيل
- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة عالية على التخبئة .
- مقاوم للاصفرار.
- مقاوم للقلويات.

## الاستخدام :

للهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية- الخرسانية -المصيص او طوب ...الخ . يعطى تشطيبات ذات مظهر جذاب اقتصادي .

## المواصفات الفنية :

اللون : أبيض ( الألوان حسب الطلب ) .

المظهر : مطفاً.

التغطية التقديرية : ٩ - ١١ م<sup>٢</sup> / لتر حسب طبيعة السطح .

سمك طبقة الطلاء : ٣٥-٤٠ ميكرون (طبقة واحدة جافة) .

الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ ° م ، ٦٠ ٪ رطوبة نسبية .

جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة .

جفاف كلي : ١ - ٢ ساعات.

جفاف قابل الدهان : ٨ ساعات.

## طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الفونية	الضغط الجوي	
10-5 %	الماء	0,3-0,4	3-4	الرش
10-5 %	الماء	---	---	الفرشاة او الرولة

## بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي . المنظف : الماء والصابون .

## وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة- او مسدس الرش.



# أترا ٥٥٠٠

## دهان مطاقتصادى

### قابل للغسيل

#### تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الزيوت والدهون والشحومات.

#### النظام المقترح للدهان :

- الحوائط الجديدة ( خرسانية- مصيص - طوب ١٠٠٠).
- وجه واحد سترونج سيلر ١١٠٠ ( الابيض- الشفاف ).
- يسحب من واحد- اثنين سكيئة معجون بلازما ٢٢٠٠ على ان يصنفر بين الواجه المتتالية.
- وجهين - او ثلاثة اوجه الترا ٥٥٠٠ .

#### الحوائط السابق دهانها

- تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيداً .
- تسحب سكيئة معجون بلازما ٢٢٠٠ وتصنفر بعد الجفاف.
- تعامل الاسطح بعد ذلك كالاسطح الجديدة .

#### ملاحظات :

- يجب ان نقلب العبوة جيداً قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

#### بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبوته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

#### بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا المعملية وخبرتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف مختلفة، فالتا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# أدفانس ٦٦٠٠

دهان مط عالي الجودة

■ قابل للغسيل

## الوصف :

طلاء مطفاً على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر .

## المميزات :

- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة عالية على التخبئة .
- مقاوم للاصفرار.
- مقاوم للقلويات وله قدرة فائقة لتحمل الغسيل المتكرر ( بعد اسبوع من تمام الدهان).
- له قدرة عالية لتحمل الاحتكاك.

## الاستخدام :

يستخدم في الدهان من الداخل على الاسطح الاسمنتية والمصيص او طوب ... الخ .

## المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ( الألوان حسب الطلب ) .
- المظهر : مطفاً.
- المواد الصلبة بالحجم :  $34 \pm 2$  % .
- الوزن النوعي :  $1.42 \pm 3$  % جرام / سم<sup>3</sup> .
- التغطية التقديرية : ١٠ - ١٢ م<sup>2</sup> / لتر حسب طبيعة السطح .
- سمك طبقة الطلاء : ٤٠-٤٥ ميكرون (طبقة واحدة جافة) .
- الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠ % رطوبة نسبية .
- جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة .
- جفاف كلي : ٢ - ٣ ساعة .
- جفاف قابل لاعادة الدهان : ٨ ساعات .

## طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الفوتيه	الضغط الجوي	
≤ 10 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
5 %	الماء	---	---	الفرشاة او الرولة

## بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي . المنظف : الماء والصابون .

## وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش .



# أدفانس ٦٦٠

دهان مط عالي الجودة

■ قابل للغسيل

## تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفا جافا خاليا من الزيوت والدهون والشحومات.

## النظام المقترح للدهان :

- الحوائط الجديدة ( خرسانية- مصيص - طوب ١٠٠٠).
- وجه واحد سيلر سترونج ١١٠٠ ( شفاف او الابيض ) .
- يسحب من واحد- اثنين سكينه معجون بلازما ٢٢٠٠ على ان يصنفر بين الواجه المتتالية.
- وجهين - ثلاثة اوجه بلاستيك عالي الجودة ادفانس ٦٦٠٠ .

## الحوائط السابق دهانها :

- تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيدا .
- تسحب سكينه معجون بلازما ٢٢٠٠ وتصنفر بعد الجفاف.
- وجهين- ثلاثة اوجه بلاستيك عالي الجودة ادفانس ٦٦٠٠ .

## ملاحظات :

- يجب ان تغلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

## بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ١٨ شهرا اذا ما حفظ المنتج فى عبواته الاصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

## بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجارينا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# شاييني ٨٨٠٠

## دهان نصف لامع

### الوصف :

طلاء ناعم مطفرء مبنى على اساس مستحلب الاكريليك الخالص ١٠٠٪ صديق للبيئة .

### المميزات :

- طلاء سهل الدهان انسيابي .
- ذو قدرة عالية على التخبئة .
- مقاوم للاتساخ والتجبر .
- مقاوم للقويات وله قدرة فائقة لتحمل الغسيل المتكرر (بعد اسبوع من تمام الدهان).
- مقاوم للتقلبات الجوية والرطوبة والاشعة فوق البنفسجية.

### الاستخدام :

يستخدم فى الخارج لدهان الاسطح الاسمنتية والخرسانية والمصيص او طوب ...الخ .  
كما يمكن استخدامه لدهان الاخشاب والاسطح الحديدية بعد تبطينها بالبادىء المناسب.

### المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ( الألوان حسب الطلب ) .
- المظهر : نصف لامع.
- المواد الصلبة بالحجم :  $52 \pm 1$  % .
- الوزن النوعي :  $1,25 \pm 2$  جرام / سم<sup>3</sup> .
- التغطية التقديرية : ١٠ - ١١ م<sup>2</sup> / لتر .
- الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ ° م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية .
- جفاف سطحي : ٥٠-٦٠ دقيقة .
- جفاف كلى : ٣-٤ ساعات.
- جفاف قابل لاعادة الدهان : ٨ - ١٢ ساعة.

### طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الفونيه	الضغط الجوى	
10-15 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
5-10 %	الماء	---	---	الفرشاه او الرولاه

### بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي . المنظف : الماء والصابون.

### وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش.



# شاييني ٨٨٠٠

دهان نصف لامع

## تجهيز السطح:

يجب أن يكون السطح نظيفا جافا خاليا من الزيوت والدهون والشحومات.

## النظام المقترح للدهان :

الاسطح الاسمنتية والخرسانية

- يدهن وجه واحد سيلر سترونج ١١٠٠ ( شفاف - ابيض ) .
- تسحب من واحد- اثنين سكيمة معجون بلازما ٢٢٠٠ على ان يصنفر المعجون بعد الجفاف.
- وجهين - ثلاثة اوجه بلاستيك نصف لامع شاييني ٨٨٠٠ .

## الاسطح الخشبية

- يصنفر الخشب بخفه في اتجاه نسيج الخشب .
- وجه واحد بطانة الخشب .
- وجهين - ثلاثة اوجه بلاستيك نصف لامع شاييني ٨٨٠٠ .

## الاسطح السابق دهانها

- تقشط قشور البويات القديمة وتنظف جيدا ويصنفر السطح جيدا .
- تسحب سكيمة معجون بلازما ٢٢٠٠ وتسنفر بعد جفافها.
- ثم تعامل بعد ذلك كالاسطح الجديدة .

## ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

## بيانات التخزين :

- مدة التخزين: ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على العبوة .

## بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا العملية وخبرتنا العملية، وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شيء سوى نوعية المنتج نفسه،  
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.





# هارموني

صبغة أخشاب

## الوصف :

صبغة أخشاب عالية التركيز سريعة الجفاف مصممة خصيصا لكي يتم تطبيق البولي استر و البولي يوريثان والنثرو سيليلوز عليها كطبقة نهائية .

## المواصفات الفنية :

اللزوجة	11 وحدة على كاس فورد ٤ عند ٢٠ °م
نسبة المواد الصلبة	١٢%
الوزن النوعي	١,٨٦ ± ١,٠٢ جم / سم <sup>٣</sup>
معدل التغطية	٨-١٠ م <sup>٢</sup> / كيلوجرام
اللون	طبقا الى لكارثة الاوان الخاصة بالشركة .
زمن الجفاف	
درجة الحرارة	٢٠ °م
جفاف اولي	٢٠ دقيقة
جفاف نهائي	١ ساعة

## خامات التطبيق :

نثر نثرو او ماء او كحول .

## اعداد الصطخ للطلاء :

يجب ان يكون السطخ سبق تجهيزه و صنفرته جيدا .  
يجب ان يكون السطخ جاف و ناعما و خالي من الغبار و الشحوم .



# هارموني

## صبغة أخشاب

### طريقة الاستخدام :

يخفف باستخدام نثر نثرو او ماء او كحول حتى التخفيف المناسب ثم يطبق باستخدام مسدس الرش او الفرشة او القطن مع مراعاة في حالة استخدام الماء للتخفيف يؤدي ذلك الى زيادة وقت الجفاف و رفع ثمره الخشب .

### ظروف التطبيق :

يجب ان لا تقل درجة الحرارة عن 10 °م كحد أدنى , كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح اعلى من درجة التذني 3 °م على الاقل .

### نظافة المعدات و التطبيق :

يجب ان تكون ادوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة سواء كانت مسدس او فرشة .

### فترة الصلاحية :

3 سنوات من تاريخ الانتاج.

### الوقاية و الامان :

يجب تخزين المنتج وفق القوانيين المحلية . و يجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة . بعيدا عن الحرارة و اشعة الشمس المباشرة و يجب حفظ العبوات مغلقة باحكام و ينقل بحرص .

### بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا العملية وخبرتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة. فاننا لا نستطيع ضمان أي شيء سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# جراند سيلر نيترو

## الوصف :

سيلر شفاف نيترو سيليلوز له قدرة عالية على التغطية وعلى غلق مسام الخشب وقوه التصاق جيدة على انواع مختلفه من الاخشاب و صنفرة جيدة و قوام جيد . والمنتج مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية ويمكن صنفرتة يدويا او ميكانيكيا . يتميز هذا المنتج بلزوجته المتوسطة .

## المميزات :

- قدرة عالية لغلق المسام.
- القوام الجيد.
- سهولة الصنفرة اليدويه و الميكانيكية.
- قوة التصاق جيدة.
- مناسب للاستخدامات الداخليه.

## الاستخدام :

- على جميع انواع الاخشاب.

## المواصفات الفنية :

اللون	شفاف ( فاتح - غامق )
المواد الصلبة بالحجم	٤٢ ± ٢ %
الوزن النوعي	١,٠ ± ٢ % جرام / سم <sup>٣</sup>
التغطية التقديرية	٦ - ٨ م <sup>٢</sup> / لتر (حسب طبيعة السطح)
الجفاف	عند درجة حرارة ٢٥ ° م ، ٦٠ % رطوبة نسبية
جفاف سطحي	٢٠-٣٠ دقيقة
جفاف كلي	٢-٤ ساعة
جفاف قابل لاعادة الدهان	٦ ساعات

## بيانات الاستخدام :

المخفف : نتر نيترو سيليلوزي . المنظف : نتر نيترو سيليلوزي .

## تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفا جاف خاليا من الاتربة والشحومات والدهون.



## جراند سيلر نيترو

### النظام المقترح للدهان :

- يصفر الخشب بخرقة فى اتجاه نسيج الخشب .
- فى حالة الرغبة فى تغميق لون الخشب تستخدم صبغة جيدة من صبغات الخشب ساب كوتينج وتترك لتجف .
- يستخدم معجون الخشب على ان يلون بالصبغة الى لون الخشب المصبوغ ويترك ليجف فترة ٢٤ ساعة على الاقل .
- يدهن وجه الى وجهين من سيلر النيترو سيليلوزجراند .
- لا يحتاج معجون لملء سمات الخشب .
- فى حالة الرغبة فى تغميق اللون يصبغ الخشب بصبغة ساب كوتينج وتترك للجفاف.
- يدهن وجهين من سيلر النيترو سيليلوز جراند .

### • الأسطح السابق دهانها

- يجب ان يزال الدهان القديم بالقشط او تستخدم الصنفرة ثم التنظيف جيدا لازالة اى اثار للشمع ثم تعامل مثل الاسطح الجديدة .

### وسيلة الدهان : مسدس الرش.

طريقة الدهان : الرش الضغط (جوى) : ٣-٤ الفونية : ٠,٢-٠,٣

### ملاحظات :

- يجب ان تغلق العبوة جيدا قبل الاستخدام .

### بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ٢٤ شهرا ما حفظ المنتج فى عبواته الاصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- التعبئة : الوزن مدون على العبوة .

### بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج فى عبواته بعيدا عن الحرارة واللهب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفترة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرزاز المتطاير من الرش .
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام .
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة اثناء الدهان .
- يحفظ المنتج بعيدا عن تناول الاطفال .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هى نتاج تجارنا المعملية وخبراتنا العملية، وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# شايين

## ورنيش شفاف

### الوصف :

ورنيش نثرو سيليلوزي شفاف له قدرة عالية على التغطية و قوة التصاق جيدة على انواع مختلفة من البطانة الشفافة من سيلر النتروسيليلوزي او سيلر البولي يوريثان او سيلر بولي استر .

### خامات التطبيق :

• نثرنتروسيليلوزي

### ادوات التطبيق :

• فرشاة أو رش لا هوائي أو رش التقليدي ويجب استعمال أدوات نظيفة خالية من الشوائب جافة .

### المواصفات الفنية :

اللزوجة	٣٥ ث على فورد ٨ عند ٢٠°م
نسبة المواد الصلبة	٣٣±٢%
الوزن النوعي	١,٠٢-١,٠٩٨ جم/سم <sup>٣</sup>
اللمعة	مط - نصف لامع - لامع
زمن الجفاف	٤-٥ دقائق جفاف سطحي عند درجة حرارة ٣٠ مئوية
معدل التغطية	٦-٨ م <sup>٢</sup> / كيلو جرام
اللون	شفاف (فاتح)
زمن الجفاف	
درجة الحرارة	٢٠ °م
جفاف اولي	٣٠ دقيقة
جفاف نهائي	٦-٤ ساعة



# شايين ورنيش شفاف

## اعداد السطح للطلاء :

- يجب ان يكون السطح سبق تجهيزه و صنفرتة جيدا .
- يجب ان يكون السطح جافا ناعما خالي من الغبار و الشحوم.
- كذلك الاسطح المدهونة سابقا بعد ازالة جميع القشور و البثور .

## طريقة الاستخدام :

- يخفف باستخدام ثرنتروسيليلوزي حتى ٢٠٪ للوصول الى لزوجة الدهان ثم يطبق باستخدام مسدس الرش او الفرشة .

## ملاحظات :

- يجب ان تغلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .
- في حالة الرغبة في تغيير لون الخشب تستخدم صبغة ساب بألوانها المختلفة.

## فترة الصلاحية :

- ٣ سنوات من تاريخ الانتاج .

## التعبئة :

- مدونة على العبوة.

## الوقاية و الامان :

- يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية , و يجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة , بعيدا عن الحرارة و اشعة الشمس المباشرة و يجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام و ينقل بحرص .

## بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج فى عبواته بعيدا عن الحرارة واللهب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفترة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرزاز المتطاير من الرش .
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام .
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة اثناء الدهان .
- يحفظ المنتج بعيدا عن تناول الاطفال .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هى نتاج تجارنا العملية وخبراتنا العملية, وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة, فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# سبارك

## ورنيش زجاجي

### الوصف :

ورنيش زجاجي شفاف(مط - نصف لامع - لامع)على اساس البولى يوريثان خالى من الرصاص.

### مميزات المنتج:

- صلابة ممتازة.
- مقاوم للاحتكاك والبرى.
- غير قابل للاصفرار.
- مقاوم للعوامل الجوية .
- سهل الدهان انسيابى.

### الاستخدام :

- على جميع انواع الاخشاب.

### المواصفات الفنية :

اللون	شفاف
المظهر	شديد اللمعان (وجهين على الاقل) - نصف لامع - مط
المواد الصلبة بالحجم	45 ± 2 %
الوزن النوعي	9,9 ± 2 % جرام / سم <sup>3</sup>
التغطية التقديرية	10 - 12 م <sup>2</sup> / لتر (حسب طبيعة السطح)
سمك طبقة الدهان	20-25 ميكرون ( طبقة واحدة جافة )
الجفاف	عند درجة حرارة 25 °م ، 60% رطوبة نسبية
جفاف سطحي	30-40 دقيقة
جفاف كلى	2-3 ساعة
جفاف قابل لاعادة الدهان	6 ساعات

### بيانات الاستخدام :

المخفف : تتر الترينتين المعدنى . المنظف : تتر الترينتين المعدنى .

### تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفا جاف خاليا من الاتربة والشحومات والدهون.

- النظام المقترح للدهان :
- الاسطح الخشبية الجديدة :
- يصفر الخشب بخرقة فى اتجاه نسيج الخشب .
- فى حالة الرغبة فى تغميق لون الخشب تستخدم صبغة جيدة من صبغات الخشب ساب كوتينج وتترك لتجف.
- يستخدم معجون الخشب على ان يلون بالصبغة الى لون الخشب المصبوغ ويترك ليحفظ فترة ٢٤ ساعة على الاقل .
- يدهن وجهين - ثلاثة اوجه من ورنيش سبارك ٦٠٠ .
- لا يحتاج معجون لملء سمات الخشب
- فى حالة الرغبة فى تغيير اللون يصبغ الخشب بصبغة ساب كوتينج وتترك للجفاف.
- يدهن وجهين - ثلاثة اوجه من ورنيش سبارك ٦٠٠ .
- الاسطح السابق دهانها
- يجب ان يزال الدهان القديم بالقشط او تستخدم الصنفرة ثم التنظيف جيدا لازالة اى اثار للشمع ثم تعامل مثل الاسطح الجديدة .
- وسيلة الدهان : الفرشاة الرولة او مسدس الرش.
- طريقة الدهان :
- الرش الضغط (جوى) : ٣-٤
- الفونية : ٠,٢-٠,٣
- المخفف ( بالوزن ) : ٥-١٠ ٪ على الاكثر
- الفرشاة والرولة : المخفف (بالوزن) : ٥ ٪ على الاكثر
- ملاحظات : يجب ان تغلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- بيانات التخزين :
- مدة التخزين : ٢٤ شهر اذا ما حفظ المنتج فى عبواته الاصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
- التعبئة : مدونة على العبوة.
- بيانات السلامة والصحة :
- يحفظ المنتج فى عبواته بعيدا عن الحرارة واللهب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفترة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرزاز المتطاير من الرش
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة اثناء الدهان
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .





# شيلد

## برايمر حديد

الوصف والاستعمالات :

بادئ مانع للصدأ مصنع من راتنج الكيوى خاص وملونات فائقة الجودة لمقاومة تكون الصدأ .

المميزات :

- قدرة عالية على الالتصاق .
- يحفظ الاسطح الحديدية من الصدأ ( الاكسدة ) .
- سهل الدهان انسيابى .

الاستخدام :

- يستخدم لدهان الاسطح والهياكل الحديدية فى الداخل والخارج كوجه اولى لحمايتها من الاكسدة.

( لا يستخدم على الحديد المجلفن )

المواصفات الفنية :

اللون	اكسيد احمر او رصاصي
المظهر	مطفاً ناعم
المواد الصلبة بالحجم	35 ± 2 %
الوزن النوعي	1,39 ± 3 % جرام / سم <sup>3</sup>
التغطية التقديرية	7 - 8 م <sup>2</sup> / كجم (حسب طبيعة السطح).
سمك طبقة الدهان	30-35 ميكرون ( طبقة واحدة جافة )
الجفاف	عند درجة حرارة 25 ° م ، 60 % رطوبة نسبية
جفاف سطحي	30-40 دقيقة
جفاف كلى	3-4 ساعات
جفاف قابل لاعادة الدهان	16 ساعة

بيانات الاستخدام :

المخفف : تنر الترينتين المعدنى . المنظف : تنر الترينتين المعدنى .

تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفاً جاف خالياً من الشحومات والدهون والزيوت والصدأ.



# شيلد برايمر حديد

النظام المقترح للدهان :

الاسطح الحديدية :

- وجه واحد باديء الحديد شيلد (بسمك ٣٠- ٣٥ ميكرون على الاقل )
- وجهين - ثلاثة اوجه من إحدى منتجات ساب كوتنج من الدهانات المستحلبة او اللاكيات .

وسيلة الدهان :

الفرشاة الرولة او مسدس الرش .

طريقة الدهان :

الرش الضغط (جوى) : ٣-٤

الفونية : ٠,٢-٠,٣

المخفف ( بالوزن ) : ١٠-١٥ ٪ على الاكثر

الفرشاة والرولة : المخفف (بالوزن) : ٥-١٠ ٪ على الاكثر

ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يجب الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ١٠ درجات مئوية .

التخزين والصلاحيّة :

- ١٨ شهرا اذا ما حفظ المنتج فى عبواته الاصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- التعبئة : مدون على العبوة.

بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج فى عبواته بعيدا عن الحرارة واللهب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفترة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرزاز المتطاير من الرش
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة اثناء الدهان
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هى نتاج تجارنا المعملية و خبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة. فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.



# ريڤارو

## ورنيش شفاف

### المواصفات الفنية :

ورنيش شفاف بولي يوريثان عالي اللمعة مع صلابة ومرونة عالية ومقاومة كيميائية للعوامل الجوية. المقاومة الكيميائية لهذا المنتج تجعله مناسب لتطبيقه كغطاء عالي اللمعة لأي منتج خشبي ومناسب للاستخدام الخارجي والداخلي: يتميز باللمعة العالية كما انه مقاوم للماء وشديد المقاومة للخدش والاحتكاك .

اللزوجة	١٠ - ٩٠ ثانية على كاس فور٢ عند ٢٠م	معدل التغطية	٦-٣٨ / كجم
نسبة المواد الصلبة	٢ ± ٥٠	اللمعة	لامع - مط درجات
الوزن النوعي	٩٩ - ١٠٢ % جم / سم <sup>٣</sup>		

### خامات التطبيق :

- ورنيش شفاف - مصلب - ثنر بولي يوريثان

### إعداد السطح للطلاء :

- يجب أن يكون السطح سبق تجهيزه باستخدام سيلر بولى استر وسيلر بولى يوريثان TW5120 .
- يجب أن يكون السطح جافا ناعما خاليا من الغبار والشحوم .
- يصلح لطلاء الأسطح الخشبية والشبابيك والدواليب والقوارب والمطابخ الخشبية .
- وكذلك الأسطح المدهونة سابقا بعد إزالة جميع القشور والبثور .

### طريقة الاستخدام :

نسبة الخلط بالحجم	الورنيش	المصلب	ثنر
	2	1	٢٠ - ٣٠ %

### وقت الثبات : ٤ - ٦ ساعات عند ٢٠م

نظافة معدات التطبيق : يجب أن تكون أدوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة.

### زمن الجفاف :

درجة الحرارة ٢٠م - جفاف أولي : ٣٠ دقيقة - جفاف نهائي : ٢٤ ساعة

فترة الصلاحية : ٢ سنة من تاريخ التعبئة . وزن العبوة : الوزن مدون على الغطاء .

الوقاية و الأمان : يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية. ويجب حفظه بمكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام وينقل بحرص .



# بريكوت سيلر شفاف

## المواصفات الفنية :

سيلر شفاف بولي يوريثان له قدرة عالية علي ملاء مسام الخشب وسهل الصتفرة مع قدرة عالية علي التغطية وله قوام جيد و قوة التصاق عالية علي مختلف الأسطح الخشبية ويمكن صتفر ته يدويا أو ميكاتيكيا .

اللزوجة	٨٠ وحدة على كاس فور <sup>٢</sup> عند ٢٠م	معدل التغطية	٧-٢٨ / كجم
نسبة المواد الصلبة	٣٨ ± ٢	الصفرة	جيدة
الوزن النوعي	٩٠ - ٢ % جم / سم <sup>٢</sup>		

## خامات التطبيق :

- سيلر بولي يوريثان - مصلب - ثنر بولي يوريثان

## إعداد السطح للطلاء :

- يجب أن يكون السطح سبق تجهيزه و صتفرته جيدا .
- يجب أن يكون السطح جافا ناعما خاليا من الغبار والشحوم .
- يصلح لطلاء الأسطح الخشبية والشبابيك والدواليب والقوارب والمطابخ الخشبية .
- وكذلك الأسطح المدهونة سابقا بعد إزالة جميع القشور والبثور .

## طريقة الاستخدام :

نسبة الخلط بالحجم	سيلر بولي يوريثان	مصلب سيلر	ثنر
	2	1	٢٠ - ٣٠ %

- خفف باستخدام الثنر حتى اللزوجة المناسبة ثم يطبق باستخدام مسدس الرش .

**نظافة معدات التطبيق :** يجب أن تكون ادوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة سواء كانت مسدس أو فرشاة .

## زمن الجفاف :

درجة الحرارة ٢٠م - جفاف أولي : ٢٠ دقيقة - جفاف نهائي : ٢٤ ساعة

**فترة الصلاحية :** ٢ سنة من تاريخ التعبئة . وزن العبوة : الوزن مدون على الغطاء .

**الوقاية و الأمان :** يجب تخزين المنتج وفق القوانيين المحلية . ويجب حفظه بمكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام وينقل بحرص .

# Notes



A series of horizontal lines for writing notes.

# ساب كوتينج للكيماويات والدهانات



ق ٥٨ - منطقة ١٣  
المنطقة الصناعية - إنشاء  
+٢٠٥٥٢٦٤١٢٩١ - +٢٠٥٥٢٦٤١٢٩٠  
info@sabcoatings.com  
www.sabcoatings.com





