

زيرو ٣٣٠

دهان بلاستيك مط



الوصف :
طلاء مطفأ اقتصادي على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر.

- المميزات :**
- طلاء انسيابي سهل الدهان.
 - ذو قدرة جيدة على التخبيئة.
 - مقاوم للاصفرار.
 - مقاوم للقلويات.

الاستخدام :
للدهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية- الخرسانية- المصيص او طوب ... الخ.
يعطى تشطيبات ذات مظهر جذاب اقتصادية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض (الألوان حسب الطلب).
المظهر : مطفأ (مط).
التغطية التقديرية : ٩ - ١١ / لتر حسب خشونة السطح.
سمك طبقة الطلاء : ٤٠-٣٥ ميكرون (طبقة واحدة جافة).
الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °C ، ٦٠% رطوبة نسبية.
جفاف سطحي : ٤٠-٣٠ دقيقة.
جفاف كلي : ١- ٢ ساعات.
جفاف قابل للدهان : ٨ ساعات.

طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الفونيـه	الضغط الجوـي	
10-15 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
10-5 %	الماء	---	---	الفرشـاه او الروـله

بيانات الدهان :
المخفف : الماء العادي. **المنظـف :** فوطة مبللة.

وسيلة الدهان :
الفرشـاه - الروـله - او مسدس الرش.



زيرو ٣٣٠ دهان بلاستيك مط

تجهيز السطح :
يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الزيوت والدهون والشحومات.

- النظام المقترن للدهان :**
- **الحوالئ الجديدة (خرسانية- مصيص - طوب).**
 - **وجه واحد سترونوج سيلر (الأبيض - الشفاف).**
 - **يسحب من واحد -اثنين سكينة معجون بلازما ٢٢٠ على ان يصنفر بين الاوجه المتتالية.**
 - **وجهين او ثلاثة اوجه زورو ٣٣٠.**

الحوالئ السابق دهانها

- **تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيداً .**
- **تسحب سكينة معجون بلازما ٢٢٠ وتصنفر بعد الجفاف.**
- **تعامل الاسطح بعد ذلك كالأسطح الجديدة .**

- ملاحظات :**
- **يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .**
 - **يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .**

- بيانات التخزين :**
- **مدة التخزين: ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .**
 - **الوزن : مدون على الغطاء.**

- بيانات السلامة والصحة :**
- **يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال .**
 - **يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .**
 - **يراعى غسل الابيدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .**

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا العملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه.
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.